Adresse URL : http://www.soudeurs.com

Email : info@soudeurs.com

SERVICE TECHNIQUE SOUDAGE

LISTE RECAPITULATIVE DES GAZ DE SOUDAGE

SOCIETE COMMERCIALE :

AIR PRODUCTS

Date : 17/06/2012

Heure : 09:51:01 Page : 1

Par : L'EQUIPE TECHNIQUE DU SITE

Chrono	Marque commerciale	Désignation commerciale	Composition ou Mélange	Norme EN 439	Composition nominale en %					
					Ar	He	CO2	O2	H2	N2
354	AIR PRODUCTS	ALUMAXX +	Ar+30%He	ISO 14175-I 3	70.0	30.0				
171	AIR PRODUCTS	AR-1%O2	Ar+1,0%O2	ISO 14175-M 13	99.0			1.0		
172	AIR PRODUCTS	AR-2%O2	Ar+2,0%O2	ISO 14175-M 13	98.0			2.0		
103	AIR PRODUCTS	AR-3%O2	Ar+3,0%O2	ISO 14175-M 13	97.0			3.0		
339	AIR PRODUCTS	ARGAZ 8	Ar+8,0%CO2	ISO 14175-M 20	92.0		8.0			
340	AIR PRODUCTS	ARGAZ 18	Ar+18%CO2	ISO 14175-M 21	82.0		18.0			
336	AIR PRODUCTS	ARGON	Ar	ISO 14175-I 1	100.0					
95	AIR PRODUCTS	ARGON HP	Ar	ISO 14175-I 1	100.0					
338	AIR PRODUCTS	ARGON U	Ar	ISO 14175-I 1	100.0					
210	AIR PRODUCTS	ASTEC 15	Ar+75%He+1,5%CO2	ISO 14175-M 12	23.5	75.0	1.5			
99	AIR PRODUCTS	ASTEC 25	Ar+75%He	ISO 14175-I 3	25.0	75.0				
97	AIR PRODUCTS	ASTEC 30	Ar+30%He	ISO 14175-I 3	70.0	30.0				
98	AIR PRODUCTS	ASTEC 50	Ar+50%He	ISO 14175-I 3	50.0	50.0				
211	AIR PRODUCTS	ASTEC 75	Ar+75%He	ISO 14175-I 3	25.0	75.0				
212	AIR PRODUCTS	ASTEC S3	Ar+35%He+2%CO2	ISO 14175-M 12	63.0	35.0	2.0			
213	AIR PRODUCTS	ASTEC S5	Ar+75%He+1,5%CO2	ISO 14175-M 12	23.5	75.0	1.5			
104	AIR PRODUCTS	COOGAR 5	Ar+5%CO2+2%O2	ISO 14175-M 14	93.0		5.0	2.0		
105	AIR PRODUCTS	COOGAR 20	Ar+20%CO2+5%O2	ISO 14175-M 27	75.0		20.0	5.0		
217	AIR PRODUCTS	COOGAR SG	Ar+15%CO2+2%O2	ISO 14175-M 24	93.0		15.0	2.0		
247	AIR PRODUCTS	DUPLEX 1	Ar+20%He+1,0%N2	ISO 14175-N 2	79.0	20.0				1.0

Copyright © 2012 - Soudeurs.com - Le portail du soudeur, de la soudure et des métiers du soudage - Service d'informations sur le soudage en ligne - http://www.soudeurs.com

Adresse URL : http://www.soudeurs.com
Email : info@soudeurs.com

SERVICE TECHNIQUE SOUDAGE

LISTE RECAPITULATIVE DES GAZ DE SOUDAGE

SOCIETE COMMERCIALE :

AIR PRODUCTS

Date : 17/06/2012
Heure : 09:51:01 Page : 2
Par : L'EQUIPE TECHNIQUE DU SITE

Chrono	Marque commerciale	Désignation commerciale	Composition ou Mélange	Norme EN 439	Composition nominale en %					
					Ar	He	CO2	O2	H2	N2
248	AIR PRODUCTS	DUPLEX 2	Ar+20%He+1,0%N2	ISO 14175-N 2	78.0	20.0				2.2
349	AIR PRODUCTS	FERROMAXX +	Ar+20%He+12%CO2	ISO 14175-M 20	68.0	20.0	12.0			
350	AIR PRODUCTS	FERROMAXX 7	Ar+7%CO2+2,5%O2	ISO 14175-M 24	91.5		7.0	2.5		
351	AIR PRODUCTS	FERROMAXX 15	Ar+15%CO2+2,5%O2	ISO 14175-M 26	82.5		15.0	2.5		
96	AIR PRODUCTS	HELISTAR 4.6	He	ISO 14175-I 2		100.0				
281	AIR PRODUCTS	HYTEC 1	Ar+1,0%H2	ISO 14175-R 1	99.0				1.0	
283	AIR PRODUCTS	HYTEC 2	Ar+2,0%H2	ISO 14175-R 1	98.0				2.0	
100	AIR PRODUCTS	HYTEC 3	Ar+3,0%H2	ISO 14175-R 1	97.0				3.0	
101	AIR PRODUCTS	HYTEC 5	Ar+5,0%H2	ISO 14175-R 1	95.0				5.0	
285	AIR PRODUCTS	HYTEC 7	Ar+7,0%H2	ISO 14175-R 1	93.0				7.0	
282	AIR PRODUCTS	HYTEC10	Ar+10%H2	ISO 14175-R 1	90.0				10.0	
284	AIR PRODUCTS	HYTEC35	Ar+35%H2	ISO 14175-R 2	65.0				35.0	
352	AIR PRODUCTS	INOMAXX +	Ar+35%He+2%CO2	ISO 14175-M 12	63.0	35.0	2.0			
353	AIR PRODUCTS	INOMAXX 2	Ar+2,0%CO2	ISO 14175-M 12	98.0		2.0			
341	AIR PRODUCTS	PRODARC 2	Ar+2,0%O2	ISO 14175-M 13	98.0			2.0		
342	AIR PRODUCTS	PRODARC 6	Ar+6,0%O2	ISO 14175-M 22	94.0			6.0		
343	AIR PRODUCTS	PRODARCO +	Ar+5%CO2+4%O2	ISO 14175-M 23	91.0		5.0	4.0		
344	AIR PRODUCTS	PRODARCO 15	Ar+10%CO2+4,5%O2	ISO 14175-M 25	85.5		10.0	4.5		
345	AIR PRODUCTS	PRODINOX	Ar+3%CO2+1%H2	ISO 14175-M 11	96.0		3.0		1.0	
346	AIR PRODUCTS	PROPULS	Ar+2,5%CO2	ISO 14175-M 12	97.5		2.5			

Copyright © 2012 - Soudeurs.com - Le portail du soudeur, de la soudure et des métiers du soudage - Service d'informations sur le soudage en ligne - http://www.soudeurs.com

Adresse URL : http://www.soudeurs.com
Email : info@soudeurs.com

SERVICE TECHNIQUE SOUDAGE

LISTE RECAPITULATIVE DES GAZ DE SOUDAGE

SOCIETE COMMERCIALE :

AIR PRODUCTS

Date : 17/06/2012
Heure : 09:51:01 Page : 3
Par : L'EQUIPE TECHNIQUE DU SITE

Chrono	Marque commerciale	Désignation commerciale	Composition ou Mélange	Norme EN 439	Composition nominale en %					
					Ar	He	CO2	O2	H2	N2
347	AIR PRODUCTS	PROTEC 5	N2+2,5%H2	ISO 14175-N 5					2.5	97.5
348	AIR PRODUCTS	PROTEC 10	N2+10%H2	ISO 14175-N 5					10.0	90.0
102	AIR PRODUCTS	QUASAR	Ar+2,0%O2	ISO 14175-M 13	98.0			2.0		

Copyright © 2012 - Soudeurs.com - Le portail du soudeur, de la soudure et des métiers du soudage - Service d'informations sur le soudage en ligne - http://www.soudeurs.com